

DERAKANE MOMENTUM® 411-350环氧乙烯基酯树脂

2004年11月

新一代环氧乙烯基酯 树脂

DERAKANE MOMENTUM® 411-350环氧乙烯基酯树脂基于双酚A环氧树脂并可耐受各类酸、碱、漂白剂和有机化合物，适用于许多化学处理工业应用场合。DERAKANE MOMENTUM® 树脂是新一代树脂，可用来提高生产效率和产品质量。当树脂仍然可用时，其较淡的颜色更易于发现和纠正缺陷。树脂经改善的反应特性通常可以增加每一时段中的铺叠厚度。较长的储存期使制造商可以更为灵活地进行存储和操作。

典型液态树脂的特性

特性 ⁽¹⁾	数值
密度, 25°C / 77°F	1.046g/mL
动力粘度, 25°C / 77°F	370mPas
运动粘度	350cSt
苯乙烯含量	45%
储存期 ⁽²⁾ , 暗处保存, 25°C / 77°F	12个月

(1) 仅表示典型特性值，不作为规范值。

(2) 不含添加剂、助催化剂和加速剂的未开封桶。储存期自生产之日起开始计算。

应用和制造技术

- 适用于FRP储罐、容器和现场维修工程，尤其适用于化学处理及纸浆和造纸的操作过程。
- 该树脂适合于手糊、喷射、缠绕、模压和RTM的制造技术以及拉挤成型和模塑格栅应用。
- 具有可变粘度，优化用于某些真空注射工艺，例如DERAKANE MOMENTUM® 411-100树脂。

优点

- 可耐受各类酸、碱、漂白剂和溶剂。该树脂有效用于腐蚀性环境中，可推迟设备更换需求。
- 在设计上允许承载重负荷，不会导致因树脂损坏而产生的故障。这有助于人们安心操作大型承载设备。
- 极好的延伸率和韧性使FRP设备具有更佳的耐冲击性，并使因循环温度、压力波动和机械冲击而产生的裂纹减少，从而在过程扰动或船运安装期间提供防止损坏的安全系数。
- 当经过正确配比和固化时，树脂特性符合FDA规范21CFR177.2420，能重复用于接触食品。

建议存储方法

存储温度低于27°C / 80°F。存储寿命会随存储温度的增加而减少。应避免接触热源，如阳光直射或蒸汽管道。为避免含水产品的污染，不要将产品存储于室外。保持密封状态，防止湿气吸收和单体损失。
应转动存货。

胶凝时间的配方

下表列出MEKP典型的胶凝时间。MEKP“起点”配方、不发泡MEKP替代物和BPO过氧化物均列于单独的产品清单中。这些内容或其他信息可访问: www.derakane.com

使用NOROX⁽⁴⁾ MEKP-925H⁽⁵⁾和Cobalt Napthenate-6%⁽⁶⁾时的典型胶凝时间⁽³⁾

MEKP胶凝时间表

温度	15+5分钟	30+10分钟	60+15分钟
15°C/59°F	1.5phr(7) MEKP 0.30phr CoNap6% 0.60 phr DMA	1.5phr MEKP 0.20phr CoNap6%	1.5phr MEKP 0.05phr CoNap6%
20°C/68°F	1.5phr MEKP 0.30phr CoNap6%	1.0phr MEKP 0.10phr CoNap6%	1.0phr MEKP 0.10phr CoNap6% 0.02 phr 2, 4-P
25°C/77°F	1.0phr MEKP 0.2phr CoNap6%	1.0phr MEKP 0.05 phr CoNap6%	1.0phr MEKP 0.05phr CoNap6% 0.015 phr 2, 4-P
30°C/86°F	1.0phr MEKP 0.05phr CoNap6%	1.0phr MEKP 0.05phr CoNap6% 0.015phr 2, 4-P	1.0phr MEKP 0.05phr CoNap6% 0.035phr 2, 4-P
35°C/95°F	1.0phr MEKP 0.05phr CoNap6% 0.01phr 2, 4-P	1.0phr MEKP 0.05phr CoNap6% 0.03phr 2, 4-P	1.0phr MEKP 0.05phr CoNap6% 0.06phr 2, 4-P

(3) 在全面使用前,应充分测试应用中的任何其他材料。胶凝时间可能会随这些产品的反应特性而变化。在配制大剂量产品前应首先进行少剂量产品测试。

(4) Norac In.的注册商标。

(5) 材料 NOROX MEKP-925H 过氧化甲乙酮(MEKP)或相似低过氧化氢含量的MEKP、Cobalt Napthenate-6%(CoN-ap6%)、二甲基苯胺(DMA)和2,4-戊二酮(2,4-P)。使用其他MEKP或添加剂可能会导致不同的胶凝时间产生。

(6) 使用辛酸钴,尤其是与2,4-P组合时会导致胶凝时间延长20-30%。

浇铸体特性

经过后固化⁽⁸⁾的树脂浇铸体的典型特性⁽¹⁾

特性	国际单位	美国标准	测试方法
抗张强度	86Mpa	12000psi	ASTM D-638/ISO 527
拉伸模量	3.2Gpa	4.6×10^5 psi	ASTM D-638/ISO 527
拉伸延伸率, 屈服	5-6%	5-6%	ASTM D-638/ISO 527
弯曲强度	150MPa	22000 psi	ASTM D-790/ISO 178
弯曲模量	3.4Gpa	4.9×10^5 psi	ASTM D-790/ISO 178
密度	1.14g/cm ³		ASTM D-792/ISO 1183
体积收缩	7.8%	7.8%	
热变形温度 ⁽⁹⁾	105°C	220°F	ASTM D-648方法A/ISO 75
玻璃化转变温度, Tg2	120°C	250°F	ASTM D-3419/ISO 11359-2
巴氏硬度	35	35	ASTM D-2583/EN59

(1) 仅表示典型特性值,不作为规范值。国际单位值记录为2位有效数字;可通过换算得到美国标准值。

(8) 固化时间:室温下固化24小时;120°C(250°F)下固化2小时

(9) 最大应力:1.8Mpa(264psi)